ТАТСОРБ
поволжский завод сорбентов

ООО «НПО» ПЗС «ТАТСОРБ»
420006, Татарстан респ, Казань г, Рахимова ул, дом № 59Ж, офис 2

Т: +7 843 216 56 56
E: tatsorb@mail.ru
C: www.tatsorbent.ru

ПАСПОРТ

Уголь активный древесный дробленый
марки БАУ-А, ГОСТ 6217-74

Партия №: 309
Кол-во мест: 500
Вес нетто: 5 000 кг

Дата изготовления:
сентябрь 2025 г.

Наименование показателей	Норма для марки БАУ-А ГОСТ 6217-74	Установлено анализом
Внешний вид	Зерна черного цвета без механических примесей	Соответствует
Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	60	61
Суммарный объем пор по воде, см. куб./г, не менее	1,6	1,7
Насыпная плотность, г/дм. куб., не более	240	240
Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном:		
№ 36, не более	2,5	2,5
№ 10, не менее	95,5	95,5
на поддоне, не более	2,0	2,0
Массовая доля золы, %, не более	6	4,5
Массовая доля влаги, %, не более	10	6,8
Массовая доля Fe, %	-	0,001

Заключение: Показатели соответствуют ГОСТ 6217-74.

Для достоверного определения показателя «адсорбционная активность по йоду» (п.4.4. ГОСТ 6217-74) временной цикл отстаивания угля в растворе йода в йодистом калии считается верным для данной марки до 60 минут.

Гарантийный срок хранения продукта - три года со дня изготовления.

Начальник испытательной лаборатории Масленникова Н.Е.

ТАТСОРБ