

ООО «НПО ПЗС «ТАТСОРБ»
Испытательная лаборатория (ИЛ)

Справка №25

о результатах испытаний от 31.08.2021 г.

1. Заказчик: ООО «НПО ПЗС «ТАТСОРБ»
2. Объект испытания: Уголь БАУ-А ГОСТ 6217-74
3. Поставщик: ООО «НПО ПЗС «ТАТСОРБ»
4. Изготовитель: Россия
5. Документ, устанавливающий требования к объекту испытания: ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленный»
6. Дата поступления пробы (образцы): 30.08.2021 г.
7. Дата отбора проб: 30.08.2021 г.
8. Цель отбора: испытание на соответствие требованиям ГОСТ 6217-74.
9. Дата проведения испытаний: 30-31.08.2021 г.

Результаты измерений (испытаний):

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерений	Результаты измерений (испытаний)	НД на методику измерений	Нормы показателя качества по ГОСТ 6217-74
1	Внешний вид	Зерна черного цвета без механических включений	ГОСТ 6217-74	Зерна черного цвета без механических включений
2	Адсорбционная активность по йоду, %	64,01	ГОСТ 6217-74	Не менее 60
3	Массовая доля влаги, %	2,759	ГОСТ 6217-74	Не более 10,00
4	Суммарный объем пор по воде, см ³ /г	1,72	ГОСТ 6217-74	Не менее 1,6
5	Фракционный состав, %	3,6 мм – 0,4 1,0 мм – 99,34 Поддон – 0,22	ГОСТ 6217-74	Не более 2,5 Не более 95,5 Не более 2,0
6	Массовая доля золы, %	1,32		Не более 6,0

Заключение: согласно результатам проведенного лабораторного анализа проба угля БАУ-А **соответствует** ГОСТ 6217-74 по данным показателям.

Начальник лаборатории

Гараева Н.Е.

Лаборант

Закирзянова С.Ю.

